



TECNOPRIMER N ATB 111

PRIMER ANCORANTE CEMENTO E CALCESTRUZZO PER FONDI ASCIUTTI

Prodotto

Impregnante bicomponente a base di resine epossidiche modificate ed indurente speciale.

Incolore, diluito in speciali solventi ad alta bagnabilità ed evaporabilità.

Impieghi

Primer di fondo
Consolidante

Dati Tecnici

Secco totale:	85%
Rapporto di miscelazione, A/B:	100/60
Viscosità di fornitura, Ford 4:	110 ca
Pot-Life della miscela a 20°C:	30'
Fuori polvere a 20°C:	2 ore
Secco al tatto a 20°C:	6 ore
Pedonabilità a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 giorni
Intervallo tra le mani:	min.12 /max 36 ore
Consumo per mq:	200 grammi
Densità a 20°C, g/l:	ca. 1000

Limitazioni

Non applicare **TECNOPRIMER N ATB 111** con temperatura ambiente inferiore a 7°C.

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche. Tecnobeton si riserva di variarli in qualsiasi momento per esigenze di mercato, miglioramento tecnologico o altro motivo.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 **+39 0298232310** **+39 335 260579**