



TECNORASO N ATB 161 **RASATURA EPOSSIDICA**

Prodotto

Formulato bicomponente a base di resine epossidiche ed indurente specifico.

Impieghi

Consigliato per la rasatura e la saturazione delle superfici del massetto

TECNOMAS N/U

TECNORASO N ATB 161 è pronto all'uso, ha aspetto "GEL", è facile da applicare e rapido ad indurire.

TECNORASO N ATB 161 non cola neppure su superfici verticali.

Colori

TECNORASO N ATB 161 viene fornito a richiesta in alcune tinte RAL.

Dati Tecnici

Rapporto di miscelazione, A/B:	100/13
Secco totale:	90%
Colore:	vedi TECNOPOX
Durezza, DIN 53505, SHORE D:	70
Allungamento a rottura:	5 %
Viscosità di fornitura:	N.A. -Gel
Pot-Life della miscela a 20°C:	1 ora
Secco al tatto a 20°C:	8 ore
Secco in profondità a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 gg
Sovraverniciabilità a 20°C:	da 12 a 36 ore max.
Densità a 20°C, g/l:	ca. 1600
Consumo per mq.:	ca. 1 Kg

Limitazioni

Non applicare **TECNORASO N ATB 161** su superfici umide o con temperatura ambiente inferiore a 7°C o superiore a 30°C.

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche:

Tecnobeton Sas si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 **+39 0298232310** **+39 335 260579**