



TECNOPOX ATB 121
RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE


Prodotto

Vernice epossidica modificata catalizzata con induritore specifico ad alta resistenza U.V.

Impieghi e Caratteristiche

TECNOPOX ATB 121 è specifica per la finitura di pavimentazioni massetto **TECNOMAS**. **TECNOPOX ATB 121** indurisce a temperatura ambiente, è esente da ritiri e presenta una superficie finale compatta, lucida e d'ottima durezza. Per finiture antisdrucchiolo, aggiungere con 10% di quarzo 0;06-0;25 o con sferette di vetro.

Colori

							
RAL 1001	RAL 7032	RAL 5012	RAL 9001	RAL 6021	RAL 7042	RAL 7035	rosso gres

Dati Tecnici comp. A + comp. B

(I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche. Tecnobeton Sas si riserva di variarli in qualsiasi momento.)

Rapporto di miscelazione, A/B:	100/53
Secco totale:	98%
Resistenza abrasione TABER (ASTM D 1044 Mola CS 17, carico 1000 gr.):	perd. peso 80 mg. x 1000 giri
Consumo per mq:	ca.200 grammi
Viscosità, A+B, DIN 16949, mPas:	ca. 1000
Pot-Life della miscela a 20°C:	40'
Secco al tatto a 20°C:	12 ore
Pedonabilità (agibile al calpestio) a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 gg
Densità a 20°C, g/l:	ca 1300
Sovraverniciabilità a 20°C:	min 12 ore/max 36 ore

Limitazioni

Non applicare su superfici umide o con temperatura ambiente inferiore a 7° C o superiore a 30° C

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 **+39 0298232310** **+39 335 260579**