



TECNOSTRATO ATB 151
RESINA A STRATO CON SATURAZIONE DI QUARZO


Prodotto

Resina epossidica modificata con indurente idoneo. Messo a punto per la preparazione di rivestimenti multistrato da applicarsi su **TECNOPRIMER N/U**. Dotato di eccezionali resistenze chimiche e meccaniche. A differenza del ciclo "PAVIMENTAZIONI IN RESINA CON RIVESTIMENTO A MASSETTO" offre una maggiore compattezza, una maggior resistenza meccanica e chimica e un più rapido ciclo applicativo con riduzione dei tempi di esecuzione.

Impieghi e Caratteristiche

TECNOSTRATO ATB 151 viene steso come fornito e successivamente saturato di quarzo con opportuna curva granulometrica.

Colori

							
RAL 1001	RAL 7032	RAL 5012	RAL 9001	RAL 6021	RAL 7042	RAL 7035	rosso gres

Dati Tecnici comp. A + comp. B

(I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche. Tecnobeton Sas si riserva di variarli in qualsiasi momento.)

Rapporto di miscelazione, A/B:	100/20
Secco totale:	98% +/- 1
Resistenza abrasione TABER (ASTM D 1044 Mola CS 17, carico 1000 gr.):	perd. peso 80 mg. x 1000 giri
Resistenza alla compressione, N/ mm ² :	105
Resistenza alla flessione, N/ mm ² :	75
Pot-Life della miscela a 20°C:	45 min.
Viscosità, A+B, DIN 16949, mPas:	ca. 1000 + 100
Secco al tatto a 20°C:	12 ore
Pedonabilità a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 giorni
Densità a 20°C, g/l:	ca. 1600

Limitazioni

Non applicare **TECNOSTRATO ATB 151** su superfici umide o con temperatura ambiente inferiore a 7°C o superiore a 30°C.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

☎ +39 029838847 🖨 +39 0298232310 📠 +39 335 260579