



TECNOPRIMER U ATB 112

PRIMER ANCORANTE CEMENTO E CALCESTRUZZO PER FONDI UMIDI

Prodotto

Impregnante bicomponente a base di resine epossidiche modificate ed indurente speciale. Incolore, diluito in speciali solventi ad alta bagnabilità ed evaporabilità.

Impieghi

Grazie alla sua compatibilità con fondi umidi, **TECNOPRIMER U ATB 112** trova ideale collocazione nei trattamenti superficiali del cemento con tracce di umidità.

Dati Tecnici

Secco totale:	85%
Rapporto di miscelazione, A/B:	100/40
Viscosità di fornitura, Ford 4:	110 ca
Pot-Life della miscela a 20°C:	30'
Fuori polvere a 20°C:	2 ore
Secco al tatto a 20°C:	6 ore
Pedonabilità a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 giorni
Intervallo tra le mani:	min.12 /max 36 ore
Consumo per mq:	200 grammi
Densità a 20°C, g/l:	ca. 1000

Limitazioni

Non applicare **TECNOPRIMER U ATB 112** con temperatura ambiente inferiore a 7°C

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche: Tecnobeton si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 **+39 0298232310** **+39 335 260579**