



TECNOPRIMER FU ATB 114
PRIMER SIGILLANTE EPOSSIDICO PER FONDI UMIDI

Prodotto

Vernice tricomponente formulata appositamente come ancorante per pavimentazioni che presentino problemi di umidità

Impieghi

TECNOPRIMER FU ATB 114 è l'ideale come ancorante su pavimentazioni umide; può, opportunamente caricato con inerti, essere usato anche per la riparazione di pavimenti e basamenti in cemento rovinati da fessurazioni e buche.

TECNOPRIMER FU ATB 114 è altresì idoneo alla preparazione dei blocchi di fondazione in calcestruzzo dei pali per trazione elettrica ferrovie.

TECNOPRIMER FU ATB 114 è traspirante quanto basta per evitare fenomeni di distacco in quanto bilancia la spinta osmotica dell'acqua e l'elasticità intrinseca delle cariche evita fenomeni di cricatura

Disponibile in confezioni predosate da Kg. 9,3 (A+B+C).

Dati Tecnici

Natura del veicolo fisso:	Epossidico
Natura pigmenti e cariche:	Ossidi pigmenti organici
Solidi, % in peso:	80 ca
Sovraverniciabilità:	dopo 24 ore
Essiccazione al tatto:	60 minuti
Essiccazione in profondità:	36 ore
Polimerizzazione totale:	5 gg
Pot-life della miscela:	45 minuti
Rapporti di catalisi, A + B + C:	70-42-130

Limitazioni

Non applicare **TECNOPRIMER FU ATB 114** su superfici umide o con temperatura ambiente inferiore a 7°C o superiore a 30°C.

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche: Tecnobeton si riserva di variarli in qualsiasi momento per esigenze di mercato, miglioramento tecnologico o altro motivo.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 **+39 0298232310** **+39 335 260579**