



TECNOMAS N ATB 171

RESINA EPOSSIDICA PER MASSETTI CON FONDO ASCIUTTO

Prodotto

Resina epossidica modificata, ed induritore specifico. Messo a punto per la preparazione di massetti da applicarsi su fondi asciutti. Dotato di eccezionali resistenze meccaniche e chimiche.

Impieghi

Opportunamente addizionata di quarzo è ideale per la formazione di massetti a spessore. Si consiglia di applicare su superfici trattate con apposito primer quale il ns. **TECNOPRIMER N ATB 111**

Rapporto RESINA / QUARZO

Il rapporto ottimale è di 1 parte di **TECNOMAS N ATB 171** e 8 parti di quarzo. Non superare mai il rapporto 1/12.

Dati Tecnici comp. A + comp. B

Rapporto di miscelazione, A/B:	100/50
Secco totale:	100%
Modulo elasticità, MPa:	3800
Resilienza, N /mm ² :	32
Resistenza alla flessione, N/mm ² :	75
Resistenza alla trazione, MPa:	60
Resistenza a compressione, N/mm ² :	105
Allungamento a rottura, %:	5
Viscosità, A+B, DIN 16949, mPas:	ca 600
Pot-Life della miscela a 20°C:	45'
Secco al tatto a 20°C:	8 ore
Pedonabilità a 20°C:	24 ore
Indurimento totale:	7 gg
Densità a 20°C, g/l:	ca 1100

Limitazioni

Non applicare **TECNOMAS N ATB 171** con temperatura ambiente inferiore a 7°C o superiore a 30°C.

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche: **Tecnobeton Sas** si riserva la facoltà di variarli in qualsiasi momento.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 ☎ +39 0298232310 📠 +39 335 260579