



TECNOSOP ATB 105

**VERNICE TRASPARENTE PER PAVIMENTAZIONI E PROTEZIONE INCAPSULAMENTO
AMIANTO**

Prodotto

Vernice bicomponente epossidica, trasparente, idrosolubile impermeabile alle fibre d'amianto.

Caratteristiche

TECNOSOP ATB 105 è la versione trasparente (non pigmentata) di **TECNOSOP-HG** del quale conserva tutte le caratteristiche e prestazioni.

TECNOSOP differisce da **TECNOSOP-HG** solamente nel rapporto di catalizzazione componenti A-B.

Per tutte le altre informazioni tecniche, d'impiego, applicative e modo d'uso si rimanda alla lettura del bollettino **TECNOSOP-HG** (note tecniche 06/96).

Dati Tecnici A + B

Secco componente A, % in peso:	100
Secco componente B, % in peso:	55
Rapporto di miscelazione A/B, % in peso:	1/1,7
Diluizione con acqua, % in peso:	60 + 100
Pot-Life della miscela a 20°C:	60'
Secco al tatto a 20°C:	2 ore
Pedonabilità a 20°C:	12/15 ore
Polimerizzazione completa a 20° C:	36 ore
Intervallo di sovraverniciatura a 20° C:	24 ore
Resa per Kg. (1 passata), acqua 80%:	9 + 10 mq

Limitazioni

La resa è calcolata per superfici non assorbenti.

Nel caso di ETERNIT, trattandosi di materiale più o meno poroso, a seconda dell'assorbenza del supporto, la resa effettiva può ridursi sino a 3 mq/Kg.

In questi casi si consiglia l'applicazione di una prima passata di prodotto diluito al 50% con acqua. Così facendo si riducono i costi ed i tempi di verniciatura.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 ☎ +39 0298232310 📠 +39 335 260579