



TECNOPOL ATB 131
BICOMPONENTE AL SOLVENTE

Prodotto

Finitura antigraffio, bicomponente. a base di resina poliuretanica in solvente ed induritore alifatico è dotata di elevata resistenza ai raggi U.V.

Caratteristiche

TECNOPOL ATB 131 in forma un film incolore e lucido caratterizzato da:

- OTTIMA DUREZZA;
- MASSIMA RESISTENZA AI RAGGI U.V.;
- MASSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE;
- OTTIMA RESISTENZA AGLI AGGRESSIVI CHIMICI.

Campo di Impiego

TECNOPOL ATB 131 è indicata esclusivamente quale finitura antigraffio su pavimentazioni in resina epossidica.

Modo di Impiego

Il prodotto viene fornito pronto all'uso miscelare accuratamente i due componenti, senza aggiunta di solvente, ed applicare possibilmente a rullo o pennello.

Dati Tecnici

Rapporto di miscelazione, A/B:	100/50
Secco totale:	33%
Colore Gardner:	< 2
Viscosità, A+B, DIN 16949, mPas:	ca 100
Pot-Life della miscela a 20°C:	60'
Secco al tatto a 20°C:	2 ore
Pedonabilità a 20°C:	24 ore
Polimerizzazione totale a 20°C:	3 gg
Densità a 20°C, g/l:	ca 900
Resa per per mano mq.:	10 mq./Kg.

Limitazioni

I dati contenuti nel presente bollettino sono frutto di prove interne di laboratorio ed esperienze pratiche: Tecnobeton Sas si riserva di variarli in qualsiasi momento per esigenze di mercato, miglioramento tecnologico o altro motivo.

Tecnobeton® Sas

via Castellini, 63 - 20077 Melegnano (MI)
www.tecnobeton.com - info@tecnobeton.com

+39 029838847 +39 0298232310 +39 335 260579